


Kruislaaghout/X-LAM

X-LAM Dak- en vloerelementen

Horizontale verwerking



3 Lagen

Beschrijving ¹⁾	Dikte[mm]	Lamellenopbouw ²⁾ [mm]; [LXL]	Eigen gewicht ³⁾ [kN/m ²]
L-60/3s	60	20 20 20	0,27
L-80/3s	80	30 20 30	0,36
L-90/3s	90	30 30 30	0,41
L-100/3s	100	40 20 40	0,45
L-110/3s	110	40 30 40	0,50
L-120/3s	120	40 40 40	0,54

5 Lagen

Beschrijving ¹⁾	Dikte [mm]	Lamellenopbouw ²⁾ [mm]; [LXLXL]	Eigen gewicht ³⁾ [kN/m ²]
L-130/5s	130	30 20 30 20 30	0,59
L-140/5s	140	40 20 20 20 40	0,63
L-150/5s	150	30 30 30 30 30	0,68
L-160/5s	160	40 20 40 20 40	0,72
L-170/5s	170	40 30 30 30 40	0,77
L-180/5s	180	40 30 40 30 40	0,81
L-200/5s	200	40 40 40 40 40	0,90

7 Lagen

Beschrijving ¹⁾	Dikte [mm]	Lamellenopbouw ²⁾ [mm]; [LXLXLXL]	Eigen gewicht ³⁾ [kN/m ²]
L-220/7s	220	40 20 40 20 40 20 40	0,99
L-240/7s	240	40 20 40 40 40 20 40	1,08
L-260/7s	260	40 30 40 40 40 30 40	1,17
L-280/7s	280	40 40 40 40 40 40 40	1,26

9 Lagen

Beschrijving ¹⁾	Dikte [mm]	Lamellenopbouw ²⁾ [mm]; [LXLXLXLXL]	Eigen gewicht ³⁾ [kN/m ²]
L-290/9s	290	40 30 30 30 30 30 30 30 40	1,31
L-310/9s	310	40 30 40 30 30 30 40 30 40	1,40
L-320/9s	320	40 30 40 30 40 30 40 30 40	1,44
L-360/9s	360	40 40 40 40 40 40 40 40 40	1,62

7 Lagen

Beschrijving ¹⁾	Dikte [mm]	Lamellenopbouw ²⁾ [mm]; [LLXLXL]	Eigen gewicht ³⁾ [kN/m ²]
LL-190/7s	190	30 30 20 30 20 30 30	0,86
LL-210/7s	210	30 30 30 30 30 30 30	0,95
LL-230/7s	230	30 30 40 30 40 30 30	1,04
LL-240/7s	240	40 40 20 40 20 40 40	1,08
LL-260/7s	260	40 40 30 40 30 40 40	1,17
LL-280/7s	280	40 40 40 40 40 40 40	1,26

9 Lagen

Beschrijving ¹⁾	Dikte [mm]	Lamellenopbouw ²⁾ [mm]; [LLXLXLXL]	Eigen gewicht ³⁾ [kN/m ²]
LL-300/9s	300	40 40 20 40 20 40 20 40 40	1,35
LL-330/9s	330	40 40 30 40 30 40 30 40 40	1,49
LL-360/9s	360	40 40 40 40 40 40 40 40 40	1,62

11 Lagen

Beschrijving ¹⁾	Dikte [mm]	Lamellenopbouw ²⁾ [mm]; [LLXLXLXLXL]	Eigen gewicht ³⁾ [kN/m ²]
LL-400/11s	400	40 40 30 40 30 40 30 40 30 40 40	1,80

*x = 21 = positie ⊥ op plaatlengteas; L = |21| = |l met plaatlengteas

Zie ook

[Referenties | X-LAM](#)